

РЕМСТРИМ ТС

СТО 96657532-001-2007

Тиксотропная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, с компенсацией усадки, армированная полимерной фиброй на основе сульфатостойкого цемента

ОПИСАНИЕ	Готовая к применению сухая бетонная смесь на мелкозернистом заполнителе на основе сульфатостойкого цемента. При затворении водой материал дает пластичный тиксотропный состав с хорошей адгезией к бетону и металлу.
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> • Образует прочное, износостойкое и водонепроницаемое покрытие, долговечное даже в условиях агрессивного воздействия сульфатов. • Быстрый набор прочности. • Тиксотропный, подходит для ремонта вертикальных и потолочных поверхностей без устройства опалубки. • Содержит добавки, компенсирующие усадку материала. • Экологически безопасен, может применяться при ремонте сооружений, контактирующих с питьевой водой. • Не содержит веществ, способствующих коррозии арматуры. • Нанесение за один проход до 50 мм. • Наносится как ручным способом, так механическим (метод «мокрого» торкретирования).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Ремонт сооружений, в условиях агрессивного <u>воздействия сульфатов</u>. • Создание износостойких гидроизоляционных покрытий. • Монтаж сборных конструкций, заделка отверстий от распорок опалубки. • Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций. • Ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций. • Заделка трещин, выбоин, мест сопряжений, устройство галтелей.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Очистить поверхность от грязи, отслаивающихся частиц, непрочного бетона, нефтепродуктов, цементного молочка и т.п., с использованием аппаратов высокого давления (пескоструйный «мокрый», водоструйный). Видимые трещины, швы, стыки, сопряжения, места активных протечек конструкций расширяются в виде П-образной конфигурации с уширением в глубину. Активные протечки предварительно заделать при помощи материала СТРИМПЛАГ.</p> <p>Для хорошего сцепления, основание, на которое будет укладываться состав, должно быть шероховатым. Рекомендуемая величина выступов и впадин - не более 0,5 толщины наносимого слоя. Оголенную арматуру зачистить до металлического блеска и обработать пассивирующим составом, при необходимости – добавить новую арматуру.</p> <p>Поверхность, на которую наносят состав, должна быть шероховатой, чистой, обеспыленной и увлажненной (до насыщения), но не мокрой.</p>
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА	<p>Для приготовления бетонной смеси на 1 кг сухой смеси требуется от 130 до 160 мл воды. Таким образом, на одну упаковку (мешок 25 кг) потребуется 3,25-4,00 литра воды.</p> <p>Залейте в миксер чистую водопроводную воду с минимально рекомендованным количеством воды. Включите миксер и быстро без перерывов добавьте РЕМСТРИМ-Т. Перемешайте смесь в течение 3-4 минут до образования однородной без комков смеси. При необходимости добавьте ещё воды, не превышая рекомендованное количество (В/Т должно быть не более 0,16) для получения необходимой консистенции раствора. Снова перемешайте в течение 2-3 минут. Содержание воды слегка отличаться в зависимости от окружающей температуры и относительной влажности. При жаркой и сухой может понадобиться несколько большее количество воды, и, наоборот, при холодной и влажной погоде потребуется меньшее количество воды. Для приготовления небольшого количества материала используйте дрель со спиральной насадкой. Смешивание материала необходимо производить на низких оборотах.</p>
НАНЕСЕНИЕ	<p>Материал рекомендуется наносить на поверхность набрызгом или с применением кельмы, шпателя, толщиной нанесения в среднем от 10 до 50 мм за один проход. По потолочным поверхностям до 25-30 мм. При нанесении покрытия толщиной более 50 мм требуется дополнительная установка арматурной сетки. В данном случае последующий слой должен быть не менее 20 мм толщины. Последующие слои наносятся после отверждения предыдущего.</p> <p>Выравнивание и заглаживание нанесенного состава осуществляется, когда он начал уже схватываться с использованием тёрки.</p>
УХОД	<p>Сразу же после нанесения необходимо обеспечить составу соответствующий уход. Во избежание появления усадочных трещин на поверхности, её необходимо увлажнять в течение 24 часов. Возможно использование влажной мешковины или полиэтиленовой пленки для предотвращения быстрого испарения воды с поверхности. В жаркую, сухую и ветреную поверхность влажностный уход требуется до трех суток.</p>

	Также во время отверждения состава его необходимо защищать от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, ветра.
ОГРАНИЧЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Не рекомендуется замешивание материала вручную в целях предотвращения введения избыточного количества воды, так как это может снизить технические характеристики материала. • Не используйте материал на гладких поверхностях. • Не используйте материал при температурах ниже +5°C и выше +30°C или если такие температуры ожидаются в течение суток после нанесения материала. Для применения материала при пониженных или повышенных температурах проконсультируйтесь с нашими техническими специалистами. • Не добавляйте воды дополнительно в состав, если материал уже начал схватываться. • При ремонте слабых оснований с низкими прочностными характеристиками необходимо проконсультироваться с нашими техническими специалистами. • Не используйте материал для герметизации подвижных трещин и деформационных швов.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Очистка инструмента производится немедленно после окончания работ. Затвердевший материал удаляется только механическим путём.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Материал не горюч. Как и любой материал на основе цемента является высокощелочным продуктом. При производстве работ необходимо использовать спецодежду, перчатки, респираторы и защитные очки. При попадании на кожу и в глаза немедленно смыть водой. Если раздражение не проходит, а также при попадании материала в пищеварительный тракт обязательно обратиться к врачу.
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ	Материал поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранить в сухих прохладных складских помещениях в неповрежденной упаковке при температуре выше +5°C и влажности не более 70%. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Нормативное значение
Удобоукладываемость, мм	160-180
Максимальная крупность заполнителя, мм	3
Время сохранения удобоукладываемости при t= 20°, минут	не менее 45
Прочность при сжатии, МПа,	
1 сутки	не менее 10,0
28 сутки	не менее 35,0
Прочность при изгибе, МПа	
1 сутки	не менее 1,0
28 сутки	не менее 3,0
Прочность сцепления со старым бетоном, МПа	не менее 1,5
Модуль упругости статический, МПа	~25000
Водонепроницаемость, МПа, не менее	1,2
Морозостойкость F, циклов не менее	300
Толщина нанесения, мм	Минимум Максимум
	6 мм 50 мм
Усадка, мм/м	не допускается
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370
Расход, кг	на 1м ³
	2000

Техническое описание на материал составлено исходя из лабораторных испытаний и практического применения, однако его нужно рассматривать как типовое. Потребитель несёт ответственность за правильное использование материала. В случае сомнения в применении материала на планируемом объекте просим связаться с нами или с официальным представителем нашей компании в вашем регионе. Производитель оставляет за собой право изменять техническое описание в связи с дальнейшими испытаниями и накоплением опыта применения материала.



Официальный дистрибьютор в Северо-Западном регионе
 ООО «НПО Стрим» 196135, СПб, ул.Предпортовая, д.8, оф.107
 Тел/факс: 370-25-61, Телефоны: 8-911-905-888-7, 932-39-01
 e-mail: nevaaquastop@yandex.ru
www.nevaaquastop.ru, www.strim.ru